

Ficha técnica			
FOLDING R/BLANCO SUPREME			
REFERENCIA FB11-0038			
GRAMAJE (gr/m2) ISO 536	ESPESOR (µm) ISO 534	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) ISO 2493	
		DT	DM
180	260	2.4	5.2
195	305	3.8	7.8
220	355	5.4	11.0
230	385	6.6	13.5
245	415	8.1	16.5
255	435	9.0	18.4
265	455	10.0	20.2
280	485	11.6	23.3
290	505	13.0	26.3
320	555	16.0	32.5
350	610	19.0	38.0
Tolerancia +/- 2%	Tolerancia +/- 3 %	Tolerancia +/- 15 %	

PROPIEDADES

LISURA ISO 8791-4 (pps10)	1.0 (max 1.3)
BLANCURA SUPERFICIE (C/2º) ISO 2470-1 (%)	91 ± 1
BLANCURA REVERSO (C/2º) ISO 2470-1 (%)	83 ± 2
BRILLO (HUNTER 75º) (TAPPI 480) (%)	48 ± 5
TEST ROBINSON (12 meses en embalaje original) (EN 1230-2)	< 1

Datos facilitados por nuestro proveedor 0038