

FICHA TÉCNICA

Cartón Arena

Gramaje	Calibre	Mano / Bulk	Ply Bond Scott	Ply Bond Scott	Humedad	Longitud Rotura		Rigidez Taber	Lisura
UNE-EN-ISO-536	UNE-EN-20534 (ISO-534)	UNE-EN-20534 (ISO-534)	TAPPI-UM-403	TAPPI-UM-403	UNE-EN-20287 (ISO-287)	UNE-57028/1 (ISO-1924/1)		UNE-57075 (ISO-2493)	UNE-57080/2
Grs / m2	Micras	Gm3/Gr	Ft.Lb	J m ²	%	Sl (m)	St (m)	St (gr-cm)	(ISO/DF-8791/2) - cc/min
250	375	1,5	110	231	7	6.384	2.497	76	2.000
300	450	1,5	100	210	7	6.147	2.347	83	2.000
400	600	1,5	100	210	7	5.600	2.195	130	2.000
450	675	1,5	100	210	7	5.123	1.875	185	2.000
500	750	1,5	100	210	7	4.800	1.750	230	2.000
650	1000	1,5	100	210	7	3.600	318	480	2.000
720	1100	1,5	100	210	7	3.200		550	2.000
800	1200	1,5	100	210	7	2.900		700	2.000

Tolerancia +/- 5%

Tolerancia +/- 7,5%

Tolerancia +/- 5%

Tolerancia +/- 1,5%

Tolerancia +/- 20%

DESCRIPCIÓN:

Cartón arena fabricado 100% con papel reciclado

NORMATIVA:

Cumple la Directiva Europea 94/62/EC (Ley de Envases y Residuos de Envases 11/97 del 24 de Abril y Real Decreto 782/1998 de 30 de Abril).

Contenido total en metales pesados < 100 ppm, 180 % reciclado y 100 % reciclado como cartón recuperado

Datos facilitados por nuestro proveedor 0067

VEGIO, S.L. - C/Garnatxa, 12 - Parc Empresarial de Cervelló, 08758 - Cervelló (Barcelona)

Tel: 936730525 e-mail: vegio@vegio.es