

FICHA TÉCNICA

Cartulinas de colores



Material 100% de fibras recicladas

Propiedades					
Calibre	mm	0,5	0,7	1	+/- 0,1
Gramaje	gr/m2	325	455	650	+/- 10%
Densidad		0,65	0,65	65	+/- 10%
Humedad	%	8	8	8	+/- 1
Resistencia al estallido	kg/cm2	6	8	10	+/- 10%
Resistencia a la tracción SM	N	230	285	330	+/- 10%
Resistencia a la tracción ST	N	140	160	170	+/- 10%
Alargamiento SM	%	2	2	2	+/- 2
Alargamiento ST	%	4	3	3	+/- 2
Longitud promedio de ruptura	m	3900	3300	2600	+/- 10%
Rigidez SM	mNm	35	80	140	+/- 10%
Rigidez ST	mNm	15	40	75	+/- 10%

Es probable que estas características evolucionen según los papeles de recuperación utilizados.

La ficha técnica se da solo a modo informativo.

Consúltenos para establecer especificaciones que cumplan con sus requisitos.

Datos facilitados por nuestro fabricante nº 1180