

Ficha técnica

Calidad: Contraencolado Negro Supreme

Calibre		Gramaje	Rigidez Dinámico		Resistencia a la rotura		COBB60	
ISO 534		ISO 536	ISO 5629		ISO 2759		ISO 535	
μ	Tolerancia	gr/m ²	MD mNm	CD mNm	cara kPa	reverso kPa	Máx cara g/m ² /60sec	Máx reverso g/m ² /60sec
1,00	± 0,10 mm	715	335	220	1200	1200	25	25
1,25	± 0,10 mm	880	590	390	1200	1195	25	25
1,50	± 0,10 mm	1015	970	615	1285	1315	25	25
1,75	± 0,10 mm	1190	1910	1060	1890	1770	25	25
2,00	± 0,10 mm	1370	2245	1290	1990	1855	25	25

Tolerancias respecto a las medidas de hojas y anchos de las bobinas

Respecto a las hojas se considerarán la anchura y la longitud , y respecto a las bobinas el ancho de éstas; teniendo en cuenta que en cuanto a las:

Hojas no guillotizadas:

Se considerarán +/- 0,4 % que no sobrepasen ó sin embargo el +/- 3 mm.

Hojas guillotizadas:

Se considerarán +/- 0,2 % que no sobrepasen ó sin embargo el +/- 3 mm.

Datos facilitados por nuestro proveedor 40000036