

FICHA TÉCNICA

Contraencolado Negro - Gris

Calibre	Gramaje	Tolerancias
ISO 534	ISO 536	
μ	gr/m ²	
1,20	810	$\pm 0,10$ mm
1,50	1012	$\pm 0,10$ mm
1,75	1181	$\pm 0,10$ mm
2,00	1350	± 5 %

Cartón gris contracolado negro una cara con papel offset de 90 gramos en hojas y formatos

Humedad absoluta

Consigna	7,50%
Máximo	9%
Mínimo	5%

Tolerancias respecto a las medidas de hojas y anchos de las bobinas

Respecto a las hojas se considerarán la anchura y la longitud , y respecto a las bobinas el ancho de éstas; teniendo en cuenta que:

Hojas no guillotinas:

Se considerarán +/- 0,4 % que no sobrepasen ó sin embargo el +/- 3 mm.

Hojas guillotinas:

Se considerarán +/- 0,2 % que no sobrepasen ó sin embargo el +/- 3 mm.

Datos facilitados por nuestro proveedor 40001264