

CARTÓN ONDULADO · TODAS LAS CALIDADES

Especificaciones técnicas del cartón ondulado

Tabla completa de las calidades de cartón ondulado que servimos: 236 combinaciones de papel plano y papel ondulado, con gramaje, calibre, resistencia al aplastamiento (FCT) y resistencia a la compresión vertical (ECT). Desde el nanomicro de 0,9 mm hasta el doble-doble de más de 6 mm.

236 calidades

Canales **F, E, B, C, EC, BC, T, ET, BT**

FCT y ECT

Corte a medida

Calidades de papel y simbología

Las combinaciones de las tablas siguientes se nombran con esta simbología: cada sigla corresponde al papel plano o al papel ondulado que forma la plancha.

CALIDAD	GRAMAJE	SIMBOLOGÍA
Bico	100 o 150 g/m ²	B1 o B5
Blanco «encolado»	110 – 120 g/m ²	BB
Fluting	85 – 90 g/m ² (F, E, B, 2)	F
Fluting	100 – 105 g/m ² (C)	F100
Semiquímico	110 / 115 g/m ²	Sq2
Semiquímico	150 g/m ²	Sq5
Kraft liner	100 – 115 g/m ²	K
Kraft liner	165 – 170 g/m ²	K7
Estucado	160 g/m ²	EB6
Estucado	210 g/m ²	EB2
Kraft blanco	140 g/m ²	KB

FORMATO MICRO - Onda E

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
E-BB	260	255	1,62	1,48	51	3,30	3,30
E-BB-Sq2	276	270	1,67	1,55	>50	3,30	2,80
E-B1	225	215	1,55	1,48	35	2,80	2,00
E-B2	249	240	1,60	1,50	37	2,50	1,70
E-B1-F	250	245	1,66	1,50	25	2,60	2,20
E-K	225	220	1,53	1,48	-	2,80	2,50
E-K-Sq2	274	270	1,51	1,46	43	3,30	3,30
E-K-Sq5	322	315	1,54	1,48	48	3,60	3,60
E-K7	294	284	1,52	1,46	34	3,20	3,20
E-K7-Sq2	318	300	1,53	1,46	45	4,40	4,40
E-K7-Sq5	367	350	1,56	1,58	43	4,30	4,30

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
E-KB	257	250	1,56	1,50	32	3,50	2,80
E-KB-Sq2	355	310	1,62	1,52	37	5,00	3,00
E-KB-Sq5	340	310	1,62	1,52	>50	4,80	3,50

FORMATO MINIMICRO · Onda F

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
F-BB (mini)	232	228	0,94	0,90	>50	2,40	2,00
F-B1 (mini)	225	220	0,97	0,90	>50	2,40	2,00
F-B1-Sq2 (mini)	248	235	0,94	0,90	>50	3,10	2,00
F-B2 (mini)	242	230	0,98	0,90	>50	2,30	2,00
F-K (mini)	225	225	0,92	0,88	51	3,30	3,30
F-K-Sq2 (mini)	273	273	0,96	0,90	51	3,00	3,00
F-EB (mini)	270	260	0,96	0,90	>50	3,20	2,20
F-EB-Sq2 (mini)	310	280	0,97	0,90	>50	3,80	2,60
F-KB-Sq2 (mini)	300	280	0,95	0,90	>50	4,50	3,20

PLANCHA MICROCANAL · CANAL E

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
Micro B1-F-B1	320	295	1,65	1,58	30	4,20	3,00
Micro B1-F100-B1	360	340	1,60	1,58	31	4,00	3,20
Micro B1-Sq2-B1	372	360	1,62	1,58	>50	5,40	4,80
Micro B1-Sq5-B1	400	380	1,62	1,58	>50	5,30	4,80
Micro BB-F-B1	336	325	1,60	1,58	31	3,50	2,90
Micro BB-F-BB	341	330	1,63	1,55	33	5,10	3,50
Micro BB-F100-B1	382	350	1,60	1,58	28	4,20	3,30
Micro BB-F100-BB	388	370	1,60	1,58	38	4,00	2,80
Micro BB-F100-B5	412	380	1,62	1,58	36	4,60	3,50
Micro BB-Sq2-B1	380	375	1,62	1,58	38	4,00	3,60
Micro BB-Sq2-B5	414	400	1,62	1,58	37	5,70	4,00
Micro BB-Sq2-BB	385	370	1,60	1,58	42	4,00	3,60
Micro BB-Sq5-BB	442	400	1,62	1,58	44	4,90	4,10

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
Micro EB6-F-EB6	460	420	1,62	1,58	28	5,70	5,40
Micro EB-F100-BB	435	438	1,62	1,58	39	5,80	4,10
Micro EB6-Sq2-BB	430	425	1,62	1,58	40	6,00	4,70
Micro EB6-Sq5-BB	510	450	1,62	1,58	>50	7,00	5,00
Micro EB6-F-B1	379	350	1,64	1,58	35	4,50	3,60
Micro EB6-Sq5-B1	516	490	1,62	1,58	>50	7,00	4,70
Micro EB6-Sq2-B5	580	500	1,62	1,58	>50	5,50	4,80
Micro EB-F-EB	458	450	1,62	1,58	28	4,50	4,00
Micro EB6-F-K	402	380	1,61	1,58	41	5,50	4,00
Micro EB6-F-K7	460	440	1,61	1,58	33	5,00	4,00
Micro EB6-Sq5-K7	540	500	1,62	1,58	44	7,00	5,00
Micro EB6-F-KB	431	420	1,64	1,58	30	5,90	4,00
Micro EB6-Sq-KB	442	430	1,64	1,58	43	6,60	5,00
Micro K-F-B1	322	318	1,60	1,59	38	4,60	3,80
Micro K-F100-B1	362	320	1,60	1,59	30	4,10	3,80
Micro K-F-BB	360	350	1,60	1,58	30	4,20	3,40
Micro K-Sq2-BB	375	360	1,60	1,58	40	4,90	3,60
Micro K-F-K	336	327	1,56	1,52	28	4,70	4,00
Micro K-Sq2-K	353	320	1,60	1,58	48	6,30	5,00
Micro K-Sq5-K	416	405	1,60	-	47	7,50	7,20

PLANCHA MICROCANAL · CANAL E (continuación)

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
Micro K7-F-B1	387	375	1,60	1,58	33	5,00	4,50
Micro K7-F-K7	448	435	1,70	1,60	28	5,70	4,70
Micro K7-Sq5-B5	534	530	1,72	1,60	45	5,40	4,40
Micro K7-Sq5-K	530	508	1,75	1,62	>50	7,50	6,00
Micro K7-Sq2-K7	500	480	1,70	1,58	36	6,50	5,50
Micro K7-Sq5-K7	537	525	1,71	1,60	51	8,10	7,00
Micro K7-Sq5-KB	520	500	1,63	1,58	>50	6,90	5,00
Micro KB-F-B1	355	310	1,60	1,58	30	4,50	3,70
Micro KB-F-BB	370	350	1,64	1,58	34	5,70	4,50

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M²	GRAMAJE MÍN. G/M²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
Micro KB-F-KB	414	410	1,59	1,55	37	6,90	6,00
Micro KB-F-K	390	375	1,60	1,58	41	6,50	4,50
Micro KB-F-K7	439	405	1,60	1,58	30	4,70	4,00
Micro KB-Sq2-B1	440	390	1,62	1,58	40	4,80	3,60
Micro KB-Sq5-B5	503	490	1,65	1,58	46	5,10	4,50
Micro KB-Sq2-BB	450	395	1,62	1,58	38	5,00	3,50
Micro KB-Sq5-BB	460	460	1,62	1,58	40	5,90	4,50
Micro KB-Sq2-KB	423	400	1,61	1,58	36	6,00	4,80
Micro KB-Sq5-KB	480	470	1,63	1,58	>50	6,80	5,50
Micro KB-Sq2-K	408	400	1,62	1,58	41	5,70	4,50
Micro KB-Sq5-K	460	420	1,62	1,58	45	6,50	4,80
Micro KB-Sq2-K7	475	460	1,65	1,58	49	6,00	5,50
Micro KB-Sq5-K7	505	460	1,65	1,58	>50	7,50	6,50
Micro Sq-Sq-Sq	373	365	1,58	1,58	51	6,00	6,00
Micro F-F-F	334	310	1,55	1,50	33	4,50	4,20

PLANCHA CANAL 3 · CANAL B

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M²	GRAMAJE MÍN. G/M²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-3 B1-F-B1	307	300	2,70	2,60	20	3,80	2,60
C-3 B1-Sq2-B1	365	350	2,78	2,70	25	3,90	3,70
C-3 B1-Sq5-B1	400	390	2,79	2,73	20	4,80	4,00
C-3 B5-Sq2-B1	430	400	2,80	2,73	30	5,50	4,40
C-3 B5-Sq2-B5	460	440	2,85	2,73	30	5,70	4,80
C-3 BB-F-B1	352	330	2,73	2,55	12	3,40	2,70
C-3 BB-F-BB	385	335	2,76	2,65	15	3,60	2,60
C-3 BB-F-K	355	345	2,19	13	-	3,50	3,00
C-3 BB-Sq2-B1	391	385	2,77	2,70	26	3,60	3,10
C-3 BB-Sq2-B5	430	410	2,80	2,73	30	5,50	4,50
C-3 BB-Sq2-BB	405	385	2,80	2,72	28	4,10	3,80
C-3 BB-Sq5-BB	430	398	2,78	2,70	32	4,80	4,30

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-3 BB-Sq5-B1	428	400	2,75	2,68	36	5,80	4,50
C-3 BB-Sq5-K	437	430	2,26	30	-	5,70	4,70

PLANCHA CANAL 3 · CANAL B (continuación)

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-3 K-F-B1	345	330	2,70	2,65	14	4,00	3,00
C-3 K-F-BB	387	370	2,76	2,66	-	3,00	2,80
C-3 K-F-K	342	335	2,67	2,60	17	4,60	3,80
C-3 K-Sq2-B1	363	355	2,70	2,60	26	5,10	4,80
C-3 K-Sq2-K	380	360	2,77	2,65	26	5,20	4,90
C-3 K-Sq5-K	450	400	2,77	2,65	35	5,70	5,00
C-3 K7-F-B1	404	390	2,88	2,70	10	4,30	4,00
C-3 K7-F-K	430	390	2,85	2,70	14	5,50	4,80
C-3 K7-F-K7	495	450	2,88	2,70	28	5,80	5,00
C-3 KB-F-BB	404	390	2,76	2,60	11	4,90	4,50
C-3 KB-F-B1	360	345	2,76	2,60	11	3,70	3,20
C-3 KB-F-K	380	370	2,73	2,60	16	4,50	3,80
C-3 KB-F-KB	424	415	2,77	2,65	12	4,40	4,00
C-3 EB6-F-BB	411	395	2,73	2,65	14	4,20	3,90
C-3 EB6-F-B1	400	385	2,73	2,65	10	3,90	3,30
C-3 EB6-F-K	415	390	2,75	2,65	20	5,00	4,00
C-3 EB6-Sq2-B	428	420	2,80	2,70	17	4,43	4,40
C-3 EB-Sq2-BB	530	525	2,80	2,70	17	6,00	5,10
C-3 EB-Sq2-K	492	430	2,80	2,70	27	5,30	4,80
C-3 EB6-Sq2-Kr	468	430	2,80	2,70	26	5,10	4,80
C-3 EB6-Sq5-KB	508	495	2,82	2,70	37	6,40	5,90
C-3 EB6-Sq5-B5	510	495	2,90	2,70	40	7,00	6,40
C-3 EB6-Sq2-K7	512	500	2,90	2,70	30	6,00	5,20
C-3 KB Sq2-B1	405	390	2,78	2,70	25	5,00	4,30
C-3 KB Sq2-BB	429	394	2,77	2,65	25	6,80	6,00
C-3 KB Sq5-BB	465	430	2,80	2,65	36	6,80	6,00
C-3 KB Sq2-KB	449	445	2,82	2,65	21	6,30	5,50
C-3 KB Sq5-KB	470	440	2,81	2,78	31	5,80	5,00
C-3 KB Sq2-K	407	400	2,80	2,75	21	5,40	4,50

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-3 KB Sq2-K7	468	450	2,85	2,80	23	5,90	4,80
C-3 KB Sq5-B5	490	470	2,80	2,72	32	6,50	5,00
C-3 KB Sq5-K	478	395	2,80	2,70	37	6,20	5,00
C-3 KB Sq5-K7	514	514	2,83	2,75	35	8,50	6,60
C-3 K7-Sq2-K7	501	499	3,29	2,90	27	6,50	5,50
C-3 K7-Sq5-K	528	500	2,86	2,85	32	7,30	6,50
C-3 K7-Sq5-K7	546	520	3,00	2,90	34	7,00	6,50

PLANCHA CANAL 5 · CANAL C

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-5 B1-F-B1	350	345	3,80	3,75	10,00	3,40	2,80
C-5 B1-Sq2-B1	371	361	3,90	3,76	17,00	3,70	3,00
C-5 B1-Sq5-B1	422	420	3,91	3,76	20,00	5,00	4,00
C-5 BB-F-B1	390	350	3,94	3,80	9,00	4,40	3,10
C-5 BB-F-BB	440	390	3,92	3,80	7,90	4,80	3,00
C-5 BB-Sq2-B1	410	355	3,96	3,80	10,00	3,80	3,20
C-5 BB-Sq5-B1	500	490	3,99	3,80	11,50	4,20	3,60
C-5 B5-F-B	300	290	3,97	3,80	9,00	4,90	4,00
C-5 B5-Sq2-B5	467	455	3,97	3,80	18,00	6,30	5,50
C-5 EB6-Sq2-B	425	400	4,45	3,80	8,00	4,10	3,50
C-5 EB6-Sq5-K	575	500	4,07	3,80	29,00	8,10	7,00
C-5 EB-F-BB	454	430	3,92	3,80	12,00	5,00	4,00
C-5 K-F-K	481	430	4,04	3,80	11,00	5,30	4,50
C-5 K-F-B1	385	372	3,94	3,80	9,00	3,80	3,50
C-5 K-Sq2-B1	420	380	3,94	3,80	10,00	4,00	3,50
C-5 K-Sq5-B1	426	420	3,87	3,80	22,00	5,10	4,50
C-5 K-Sq5-B5	471	465	3,94	3,80	23,00	6,50	5,50
C-5 K-Sq2-K	395	380	3,88	3,80	11,00	5,10	4,30
C-5 K-Sq2-K7	515	490	4,11	3,90	14,00	6,00	5,00
C-5 K-Sq2-B8	539	495	4,60	3,90	14,00	4,90	3,80
C-5 K-Sq5-K	535	530	3,97	3,90	26,00	6,50	5,00
C-5 KB-Sq2-K	425	440	3,90	3,80	14,00	5,80	4,60
C-5 KB-Sq5-K	440	420	3,92	3,80	28,00	6,50	5,00

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
C-5 KB-Sq5-K7	532	530	4,00	-	21,00	6,50	6,30
C-5 KB-Sq5-BB	485	450	3,95	3,80	18,00	5,00	4,60
C-5 KB-Sq2-KB	455	410	4,07	3,85	12,00	6,30	4,90
C-5 KB-Sq5-KB	503	498	3,96	-	20,00	6,60	6,50
C-5 KB-Sq2-K7	572	520	4,04	3,85	16,00	6,00	4,90

PLANCHA M-5 · CANAL EC

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
M-5 BB-BB	650	580	5,34	4,90	14,00	7,50	4,90
M-5 BB-Sq2-BB	658	605	5,37	4,90	20,00	7,00	6,00
M-5 BB-B1	596	590	5,11	4,90	7,00	6,90	5,50
M-5 B1-B1	570	530	5,42	4,95	6,00	7,10	6,00
M-5 B1-KB	648	620	5,30	4,90	7,40	7,20	6,50
M-5 B1-Sq2-B1	625	590	5,42	4,95	10,00	8,50	7,00
M-5 B1-Sq5-B1	655	650	5,21	4,95	22,00	9,30	8,00
M-5 B1-Sq5-KB	696	650	5,32	4,90	20,00	8,00	6,90
M-5 B1-2Sq2-B1	582	582	5,31	4,95	12,00	7,10	5,60
M-5 EB-BB	700	640	5,65	4,95	12,00	8,00	7,50
M-5 EB-B1	665	620	5,44	4,90	12,00	7,70	7,00
M-5 EB6-K	672	620	5,45	4,90	15,00	7,40	6,80
M-5 EB6-2Sq2-BB	745	710	5,36	5,00	10,00	9,20	8,00
M-5 EB6-2Sq2-KB	755	710	5,43	5,00	11,00	8,20	7,00
M-5 EB6-3Sq5-B5	900	870	5,45	5,00	16,00	9,00	7,00
M-5 EB6-2Sq5-EB2	908	895	5,50	5,00	29,00	12,20	9,00
M-5 K-K	610	570	5,30	4,90	14,00	6,40	5,00
M-5 K-2Sq2-C	653	648	5,18	4,90	15,00	9,40	8,00
M-5 K-2Sq2-K	680	565	5,40	4,90	23,00	8,00	6,00
M-5 KB-BB	674	610	5,34	4,90	15,00	7,70	5,50
M-5 KB-B1	650	610	5,30	4,90	13,00	6,30	5,90
M-5 KB-K	636	620	5,57	4,90	-	8,20	7,40
M-5 KB-Sq2-B1	633	600	5,54	4,95	-	9,00	8,00
M-5 KB-Sq2-K	660	620	5,07	4,90	-	8,60	7,70
M-5 KB-2Sq5-K	780	720	5,37	5,00	26,00	11,00	9,50
M-5 KB-2Sq2-K7	760	710	4,92	4,85	10,00	8,60	7,70
M-5 KB-2Sq5-K	765	710	5,33	4,85	25,00	11,40	10,00

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
M-5 K7-K	633	600	5,06	4,90	-	8,10	7,50
M-5 K7-3Sq2-K7	765	700	5,15	4,90	-	9,60	8,80
M-5 K7-Sq5-K7	825	760	5,45	4,90	24,00	12,00	10,00

PLANCHA D-D · CANAL BC

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
DD B1-B1	590	590	6,87	6,20	11,00	7,00	6,00
DD B1-Sq2-B1	644	630	6,42	6,22	8,00	6,00	5,40
DD B1-Sq5-K	680	680	6,32	6,15	11,00	7,60	6,00
DD B5-3Sq5-K	764	764	6,48	6,20	25,00	10,90	8,00
D-D BB - B1	628	590	6,40	6,10	10,00	7,40	5,00
D-D BB - BB	650	600	6,37	6,10	10,00	6,70	5,50
D-D BB - 2Sq2 - B1	665	660	6,26	6,10	11,00	8,00	6,00
D-D K-B1	630	600	6,33	6,00	10,00	5,20	4,80
D-D K-Sq2-B1	641	635	6,46	6,00	11,00	6,90	6,50
D-D K-2Sq2-B1	676	590	6,60	6,10	12,00	8,60	7,60
D-D K-Sq5-B1	695	620	6,45	6,10	12,00	9,60	6,60
D-D K-BB	630	590	6,42	6,10	9,00	8,00	6,50
D-D K-K	640	590	6,45	6,00	9,00	8,00	6,65
D-D K-Sq2- K	605	600	6,32	5,95	9,90	7,10	6,50
D-D K-2Sq2- K	648	637	6,42	6,10	13,00	9,60	8,60
D-D K-3Sq2- K	734	680	6,40	6,30	12,00	10,20	8,70
D-D K-Sq5-K	680	600	6,40	6,00	11,00	8,00	7,40
D-D K7 - K	700	690	6,54	6,35	10,00	7,70	7,00
D-D K7 - 3Sq2 - K	760	700	6,59	6,35	17,00	10,00	8,00
D-D K7 - 2Sq5 - K	822	800	6,50	6,40	18,00	15,40	12,40
D-D K7 - K7	740	710	6,60	6,40	9,00	9,10	8,00
D-D K7 - Sq2 - K7	742	730	6,42	6,40	11,00	9,70	8,50
D-D K7 - 3Sq2 - K7	910	800	6,56	6,40	11,00	11,80	8,50
D-D K7 - Sq5- K7	791	785	6,50	6,40	12,00	9,00	8,00
D-D K7 - 2Sq5- K7	890	870	6,57	6,50	23,00	12,00	8,90
D-D K7 - 2Sq5- Sq2- K7	878	860	6,60	6,60	20,00	11,00	8,50
D-D K7 - 3Sq5- K7	920	906	6,61	6,47	21,00	11,80	10,70
D-D K7 - Sq5- 2Sq2- K7	863	840	6,60	6,40	21,00	11,00	8,50
D-D K7 - Sq5- Sq2- K7	878	840	6,60	6,50	20,00	11,00	8,70
D-D KB-B1	660	640	6,20	5,90	10,00	7,40	4,50
D-D KB-Sq2- K	637	625	6,32	6,00	14,00	7,70	6,50
D-D KB-2Sq2- K	700	670	6,42	6,20	15,00	8,70	8,00

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
D-D KB-2Sq2- B1	690	670	6,42	6,20	12,00	9,20	8,50
D-D KB-2Sq2- BB	642	610	6,41	6,20	12,00	7,60	7,00
D-D KB-Sq5-K7	780	770	6,42	6,35	12,00	9,00	8,50
D-D KB-Sq5-Sq2- K7	790	780	6,45	6,35	16,00	10,00	8,50
D-D KB-2Sq5-K7	839	828	6,48	6,36	18,00	10,70	10,10
D-D KB-3Sq5-K7	890	790	6,40	6,35	12,00	10,00	8,70
D-D KB-2Sq5-K7- K7	910	900	6,38	6,30	21,00	11,40	10,00
D-D EB-B1	640	630	6,24	-	8,00	6,30	6,30
D-D EB-KB	672	660	6,27	-	8,00	7,20	7,20

PLANCHA 2 · CANAL T

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
2-BB-BB	330	-	1,95	-	24,60	4,60	-
2-BB-F-B1	356	-	1,96	-	28,50	5,00	-
2-BB-Sq5- B1	414	-	1,99	-	39,70	6,00	-
2-K-F-B1	340	-	1,92	-	22,50	5,20	-

PLANCHA M-2 · CANAL ET

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
M2 B1-Sq5-F- B1	713	-	3,44	-	40,50	11,60	-

PLANCHA 3+2 · CANAL BT

CALIDAD	GRAMAJE MEDIO G/M ²	GRAMAJE MÍN. G/M ²	CALIBRE MEDIO MM	CALIBRE MÍN. MM	FCT MEDIO KN/M ²	ECT MEDIO KN/M	ECT MÍN. KN/M
32 K-Sq2-K	574	-	4,53	-	34,10	8,30	-
32 BB-Sq2- BB	593	-	4,47	-	36,30	5,90	-

Cómo leer la tabla. FCT (Flat Crush Test) mide la resistencia al aplastamiento plano del canal y ECT (Edge Crush Test) la resistencia a la compresión vertical en el canto, que es la que determina cuánto apila una caja. Los valores medios son orientativos y los mínimos, garantizados. Ficha original del fabricante de septiembre de 2023. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre FCT y ECT?

El FCT mide cuánto aguanta el canal al aplastarlo en plano y el ECT, cuánto resiste el canto a compresión vertical. El ECT es el que determina cuántas cajas se pueden apilar.

¿Cómo se leen las siglas de cada calidad?

Cada sigla es un papel: K y K7 son kraft liner, B1 y B5 bico, BB blanco encolado, F fluting, Sq2 y Sq5 semiquímico, EB estucado y KB kraft blanco. El orden refleja las capas de la plancha.

¿Qué canal necesito?

Depende del espesor y de la resistencia. El microcanal y el minimicro para estuchería e impresión; el canal B y C para caja de embalaje; los dobles para carga pesada. Dinos el uso y te lo concretamos.

¿Servís plancha o formato?

Ambos, cortados a la medida exacta en nuestro taller, también en cantidades pequeñas y con entrega rápida.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es

 **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com