

CARTÓN GRUESO · CONTRACOLADO · REF. 40000036

Contracolado gris 2 caras

Cartón contracolado gris por las dos caras, de 1,00 a 3,75 mm de calibre y hasta 2.365 g/m². Es el contracolado de la gama más amplia de espesores: el material de referencia para tapas, peanas y cualquier pieza rígida donde el acabado no se ve.

De 1,00 a 3,75 mm

Hasta 2.365 g/m²

Humedad 7,0 %

Corte a medida

Calibres y propiedades mecánicas

Normas: ISO 534, ISO 536, ISO 5629, ISO 2759 e ISO 287. Humedad 7,0 % con tolerancia -1,5 % / +1,0 % en toda la gama.

CALIBRE MM	TOLERANCIA	GRAMAJE G/M²	RIGIDEZ MD MNM	RIGIDEZ CD MNM	ROTURA CARA KPA	ROTURA REVERSO KPA
1,00	± 0,10 mm	630	170	90	540	540
1,25	± 0,10 mm	790	500	210	845	845
1,50	± 0,10 mm	945	785	350	920	920
1,75	± 0,10 mm	1.105	1.175	530	1.005	1.005
2,00	± 0,10 mm	1.260	1.655	765	1.100	1.100
2,25	± 0,15 mm	1.420	2.240	1.060	1.210	1.210
2,50	± 0,15 mm	1.575	2.635	1.415	1.335	1.335
2,75	± 0,15 mm	1.735	3.700	1.835	1.470	1.470
3,00	± 0,15 mm	1.890	4.575	2.330	1.615	1.615
3,25	± 0,15 mm	2.050	5.900	2.860	1.800	1.800
3,50	± 0,15 mm	2.205	7.230	3.525	2.000	2.000
3,75	± 0,15 mm	2.365	8.270	3.950	2.085	2.085

Aplicaciones

Encuadernación

Tapas de libro, carpetas, archivadores y álbumes.

Maquetas y peanas

Bases rígidas, soportes y prototipos de gran espesor.

Estuchería rígida

Interior de cajas forradas y estuches.

Puzzles y juegos

Tableros y troquelados de cartón grueso.

Tolerancias de formato. En hojas se consideran la anchura y la longitud; en bobinas, el ancho. Hojas no guillotinas: $\pm 0,4$ % sin sobrepasar ± 3 mm. Hojas guillotinas: $\pm 0,2$ % sin sobrepasar ± 3 mm. **Manipulación y conservación.** Conserva el cartón en su embalaje original hasta su utilización y déjalo aclimatar 1 o 2 días en el mismo lugar donde se va a manipular. Mantenlo apartado del calor y de la sequedad, y cúbrelo con plástico una vez manipulado. Temperatura adecuada: 18-22 °C. Humedad relativa adecuada: 55-65 %. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Hasta qué espesor llegáis en contracolado?

Hasta 3,75 mm en el gris de 2 caras. Es la calidad con la gama de calibres más amplia que trabajamos.

¿Cómo debo almacenarlo?

En su embalaje original, aclimatado 1 o 2 días en el lugar donde se va a manipular, entre 18 y 22 °C y con 55-65 % de humedad relativa. Lejos de calefacción y aire acondicionado.

¿Es reciclable?

Sí. Se fabrica con materia prima procedente de la recuperación de papel y cartón y el producto final es 100 % reciclable.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es

 **Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com