

FOLDING · FIBRA VIRGEN ESTUCADA · REF. 40000239

Folding madera antigrasa KIT 8 (GC2)

Folding madera GC2 con tratamiento antigrasa en el reverso, de 230 a 300 g/m². El tratamiento alcanza KIT 8 en la prueba estándar: el producto graso empaquetado no mancha el reverso y la grasa no penetra en el cartón. Es el cartoncillo para envasar alimentación grasa sin laminar.

De **230 a 300 g/m²**

Prueba **KIT 8**

Tratamiento **antigrasa**

Corte a medida

Gramajes, calibre y rigidez

GRAMAJE G/M ²	CALIBRE MM	ÍNDICE DE MANO CM ³ /G	L&W 5° MD MNM	L&W 5° CD MNM	TABER 15° MD MNM	TABER 15° CD MNM
230	375	1,63	21,2	9,2	11,3	4,8
250	425	1,70	28,6	12,3	15,3	6,4
275	475	1,73	38,3	16,7	20,5	8,7
300	515	1,72	47,7	21,2	25,5	11,0

Propiedades y tolerancias

Clima de prueba: 23 °C y 50 % de humedad relativa.

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	NORMA
Gramaje	g/m ²	± 3 %	ISO 536
Calibre	µm	± 5 %	ISO 534
Rigidez L&W 5°	mNm	- 15 %	DIN 53121
Brillo cara superior	%	90 ± 2	ISO 2470
Cobb 3 min cara / dorso	g/m ²	50 ± 20	ISO 535
Prueba de KIT en el dorso	—	8 mín.	—
Idoneidad para codificación láser	%	100	—
Idoneidad para codificar inyecciones	%	100	—
Prueba de Robinson (mancha)	escala 0-4	< 1	NF EN 1230-2

Aplicaciones

Alimentación grasa

Envases de bollería, fritos, patatas y producto con grasa.

Panadería y pastelería

Estuches y cajas en contacto con producto graso.

Restauración y take away

Envase secundario para comida preparada.

Garantía del fabricante. La resistencia a la grasa se mide mediante la prueba del KIT estándar (observación de la grasa en la superficie del reverso). Todos los grados se pueden pegar con emulsión a base de agua o adhesivos hot-melt, aunque se recomienda realizar pruebas. El material no está garantizado para envasado en blíster, laminación ni impresión inversa. El cartón tiene una garantía de 12 meses en términos de su especificación publicada; la especificación del fabricante se basa en que el 95 % de los valores medidos están en tolerancia. Revisión 9 / julio 2017. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa KIT 8?

Es el nivel alcanzado en la prueba KIT, la escala estándar que mide la resistencia de un cartón a la penetración de grasa. Cuanto más alto el número, mayor la barrera.

¿Sustituye a un cartón laminado?

En muchos casos sí, y sin plástico: el tratamiento va en la propia fibra. Para producto muy graso o caliente conviene validarlo antes con una muestra.

¿Se puede imprimir y encolar con normalidad?

Sí. Se pega con emulsión al agua o hot-melt, aunque el fabricante recomienda hacer pruebas. No está garantizado para blíster, laminación ni impresión inversa.

Nuestro servicio



Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



Muestras

Valida el material antes de comprar.

¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

Pide presupuesto →

Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)
Tel. 93 673 05 25 · vegio@vegio.es



Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385

papelycarton.com

Todas las fichas y certificados en
papelycarton.com/recursos/descargas

Revisión 09/2026 · papelycarton.com