

PAPELES DE ALIMENTACIÓN · REF. 1190

# Papel sulfurizado 41 g/m²

Papel sulfurizado de 41 g/m² apto para alimentos, con barrera a la grasa y a la humedad. Resistente en húmedo y con blancura del 80 %, es el papel de horno y de envoltura de charcutería, carnicería y panadería.

41 g/m²

Calibre 45 µm

Apto alimentario

Barrera Cobb 29 g/m²

## Características técnicas

Las mediciones se realizan con métodos internos del fabricante basados en valores estándar reconocidos.

| CARACTERÍSTICA              | UNIDAD    | MÍN. | MÁX.  | OBJETIVO | NORMA      |
|-----------------------------|-----------|------|-------|----------|------------|
| Gramaje                     | g/m²      | 39,3 | 42,46 | 41       | ISO 536    |
| Calibre                     | µm        | 40   | 50    | 45       | ISO 534    |
| Carga de rotura MD          | daN/15 mm | 4,8  | —     | 5,8      | ISO 1924   |
| Carga de rotura CD          | daN/15 mm | 2    | —     | 3        | ISO 1924   |
| Alargamiento MD             | %         | 1,4  | 2,4   | 1,8      | ISO 1924   |
| Alargamiento CD             | %         | 7    | 16    | 11       | ISO 1924   |
| Índice de estallido en seco | —         | 3,2  | —     | 4        | ISO 2758   |
| Blancura                    | %         | 77   | —     | 80       | ISO 2470   |
| Opacidad de impresión       | %         | 38   | 48    | 43       | ISO 2471   |
| Lisura Bendtsen recto       | ml/min    | 50   | 350   | 200      | ISO 8791-2 |
| Lisura Bendtsen verso       | ml/min    | 100  | 500   | 350      | ISO 8791-2 |
| Cobb (recto) · barrera      | g/m²      | 25   | 35    | 29       | ISO 535    |

## Aplicaciones

Horno y cocción

Papel de horno y separación en bandeja.

Charcutería y carnicería

Envoltura de producto graso y jamón.

Panadería y pastelería

Envoltorio y base de producto.

Uso industrial alimentario

Interleaving y separación de piezas.

Apto para alimentos según la información del fabricante. Datos técnicos facilitados por el fabricante.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué diferencia al sulfurizado de un papel encerado?

El sulfurizado obtiene la barrera por un tratamiento de la propia fibra, sin cera ni recubrimiento plástico. Por eso resiste el horno y sigue siendo papel reciclable.

### ¿Aguanta el horno?

Es una de sus aplicaciones habituales. Confirmanos temperatura y tiempo de uso y te decimos si esta referencia cubre tu proceso.

### ¿Qué indica el Cobb de 29 g/m²?

La cantidad de agua que absorbe la superficie en el ensayo. Un valor contenido como este es lo que da la barrera frente a grasa y humedad.

## Nuestro servicio



#### Corte a medida

La medida exacta que necesitas, sin merma.



#### En stock

Stock permanente, también para cantidades pequeñas.



#### Just-in-time

Entrega rápida, incluso en urgencias.



#### Muestras

Valida el material antes de comprar.

### ¿Lo necesitas en otra medida?

Cortamos a la medida exacta en nuestro taller de Cervelló, también en cantidades pequeñas. Dinos el formato y te pasamos precio.

**Pide presupuesto →**

#### Vegio, S.L. · Papel y Cartón

C/ Garnatxa 12, Parc Empresarial de Cervelló · 08758 Cervelló (Barcelona)  
Tel. 93 673 05 25 · [vegio@vegio.es](mailto:vegio@vegio.es)



**Cadena de custodia FSC · SGSCH-COC-060385**

**papelycarton.com**

Todas las fichas y certificados en  
[papelycarton.com/recursos/descargas](https://papelycarton.com/recursos/descargas)

Revisión 09/2026 · [papelycarton.com](https://papelycarton.com)